

ETHYLENE TRIMERIZATION CATALYST AND METHOD FOR TRIMERIZING ETHYLENE THEREWITH

Publication number: JP10036432

Publication date: 1998-02-10

Inventor: OGURI MOTOHIRO; OKADA HISANORI; KOIE YASUYUKI

Applicant: TOSOH CORP

Classification:

- international: **C08F4/69; C08F4/60; C08F10/00; C08F4/00; C08F10/00; (IPC1-7): C08F4/69; C08F10/00**

- European:

Application number: JP19960196402 19960725

Priority number(s): JP19960196402 19960725

Report a data error here

Abstract of JP10036432

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an ethylene trimerization catalyst which can give 1-hexene useful as a comonomer for a linear low-density polyethylene at good efficiency by combining a specified chromium-containing solid substance with a specified imide compound and a specified alkylmetal compound. **SOLUTION:** This catalyst comprises a chromium-containing solid substance (A) which is obtained by impregnating an inorganic oxide with a chromium compound and calcining the product and in which the chromium compound is in the form of an oxide, an imide compound (B) and an alkyl-metal compound (C). In the formula, d is 1-4; M is H or an (un)substituted metallic element of group IA, IIA, IB, IIB, IIIB or IVB in the periodic table; R<1> and R<2> are each H, a 1-10C alkyl, a halogen or an aryl or they may be combined with each other through a C-C bond to form a cyclic substituent.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-36432

(43)公開日 平成10年(1998)2月10日

(51)Int.Cl. ⁶	識別記号	片内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 8 F 4/69 10/00	M F G		C 0 8 F 4/69 10/00	M F G

審査請求 未請求 請求項の数3 O L (全 9 頁)

(21)出願番号 特願平8-196402

(22)出願日 平成8年(1996)7月25日

(71)出願人 000003300

東ソー株式会社

山口県新南陽市開成町4560番地

(72)発明者 小栗 元宏

三重県四日市市別名6-7-8

(72)発明者 岡田 久則

三重県四日市市垂坂町366-1

(72)発明者 鯉江 泰之

三重県員弁郡東員町城山2-26-14

(54)【発明の名称】 エチレンの三量化触媒およびこれを用いたエチレンの三量化方法


(57)【要約】

【課題】 エチレンの三量化反応によりLLDPEの原料モノマーとして有用な1-ヘキセンを効率よく製造し、かつ安価なCr原料から調製でき、しかも取り扱いの容易な工業的に有利な触媒系を提供する。

【解決手段】 (A)クロム化合物を無機酸化物に担持し、次いで焼成して得られるクロム含有固体物質であって、担持したクロム化合物が酸化物を形成することを特徴とするクロム含有固体物質と(B)イミド化合物及び(C)アルキル金属化合物からなるエチレンの三量化触媒を使用する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)クロム化合物を無機酸化物に担持し、次いで焼成して得られるクロム含有固体物質であって、担持したクロム化合物が酸化物を形成することを特徴とするクロム含有固体物質と(B)下記一般式(1)



(式中、dは1~4の整数である。Mは水素、又は周期律表第IA、IIA、IB、IIB、IIIB若しくはIVB族の置換基含有又は無置換の金属元素を表す。R¹、R²はそれぞれ水素、炭素数1~10のアルキル基、ハロゲン原子、アリール基、又はR¹、R²が炭素-炭素結合により結合した環状置換基からなる群より選ばれた1種以上を表す)で示されるイミド化合物及び(C)アルキル金属化合物からなるエチレンの三量化触媒。

【請求項2】 アルキル金属化合物が下記一般式(2)

(2) R_pMX_q
(式中、pは0<p≤3の数であり、qは0≤q<3の数であって、しかもp+qは1~3の数である。Mはリチウム、マグネシウム、亜鉛、ポロン又はアルミニウムを表し、Rは炭素数1~10のアルキル基より選ばれた1種以上を表し、Xは水素原子、アルコキシ基、アリール基及びハロゲン原子からなる群より選ばれた1種以上を表す)で示される化合物、又はアルミノキサンであることを特徴とする請求項1に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項3】 請求項1又は2に記載されたエチレンの三量化触媒の存在下で、エチレンを三量化することを特徴とするエチレンの三量化方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、クロム含有固体物質、イミド化合物およびアルキル金属化合物からなるエチレンの三量化触媒、およびこれを用いたエチレンの三量化方法に関する。さらに詳しくは、線状低密度ポリエチレン(LLDPE)の原料モノマーとして有用な1-ヘキセンを効率よく製造しうるエチレンの三量化触媒、およびこれを用いたエチレンの三量化方法に関する。

【0002】

【従来の技術】エチレンを三量化して1-ヘキセンを製造する方法において、クロム系触媒を用いることは公知である。例えば、Journal of Catalysis, 47, 197 (1977) 及び特開昭62-265237号公報には、クロム化合物、アルミノキサンとジメトキシエタン等のエーテル化合物類からなる触媒

系が開示されている。また、特開平6-239920号公報には、クロム化合物、ピロール含有化合物、アルキル金属化合物からなる触媒系が、又特開平8-59732号公報には、クロム化合物、イミド化合物及びアルキル金属化合物からなる触媒系が開示されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、Journal of Catalysis, 47, 197 (1977) および特開昭62-265237号公報に記載の方法では、触媒活性が十分でなく、またそのクロム系触媒は、前記触媒原料を共通の脂肪族炭化水素溶媒に溶解混合してなる均一触媒であることから、原料であるクロム化合物は溶媒に溶解できることが必須であり、クロム(III)トリス(2-エチルヘキサノエート)、クロム(III)トリス(アセチルアセトナート)、クロム(IV)テトラブトキシド等の高価な特定のクロム化合物を必要とするという問題があった。

【0004】また、特開平6-239920号公報および特開平8-59732号公報に記載の方法は、触媒活性を著しく改善している点では優れているが、前記と同様に、均一触媒が故に前記のような高価なクロム化合物を必要とする問題があった。また、これらの触媒は非常に不安定であるため、その取扱いは容易でなく、触媒調製方法や触媒の保存安定性の面等、運転管理上問題が多い。

【0005】一方、クロム系の固体触媒として、特開平3-128904号公報には、ピロリドとエーテルを配位子にもつクロム錯体と金属アルキル又はルイス酸とを予め反応させて得られた生成物をアルミノホスフェート等の無機酸化物に担持した触媒が開示されている。しかし、触媒活性が低く、またピロリドとエーテルを配位子にもつクロム錯体を触媒の一構成成分として使用するため、ピロール含有化合物から得られる金属ピロリドとクロム化合物との反応工程および得られたクロム錯体の単離工程を必要とし、操作が煩雑であるばかりか、ピロリドとエーテルを配位子にもつクロム錯体は、酸素や水分に対して極めて不安定な物質であるため、その取扱いが容易ではないという問題があった。

【0006】本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的はエチレンの三量化反応によりLLDPEの原料モノマーとして有用な1-ヘキセンを効率よく製造し、かつ安価なCr原料から調製でき、しかも取り扱いの容易な工業的に有利な触媒系を提供することにある。また、上記エチレンの三量化触媒を用いて行うエチレンの三量化方法に関する。

【0007】


【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意検討を行った。その結果、特定のクロム含有固体物質と特定のイミド化合物およびアルキル金属化合物からなる触媒を用いてエチレンの三量化反

応を行うと非常に高い活性で三量化反応が進行することを見出し、本発明を完成するに至った。

【0008】即ち本発明は、(A)クロム化合物を無機酸化物に担持し、次いで焼成して得られるクロム含有固体物質であって、担持したクロム化合物が酸化物を形成することを特徴とするクロム含有固体物質と(B)下記一般式(1)

【0009】

【化2】



【0010】(式中、dは1~4の整数である。Mは水素、又は周期律表第IA、IIA、IB、IIB、IIIB若しくはIVB族の置換基含有又は無置換の金属元素を表す。R¹、R²はそれぞれ水素、炭素数1~10のアルキル基、ハロゲン原子、アリール基、又はR¹、R²が炭素-炭素結合により結合した環状置換基からなる群より選ばれた1種以上を表す)で示されるイミド化合物及び(C)アルキル金属化合物からなるエチレンの三量化触媒、およびこの触媒の存在下にエチレンを三量化する方法に関する。

【0011】次に、本発明について更に詳しく説明する。

【0012】本発明において使用されるクロム含有固体物質は、中圧法のエチレン重合触媒として広く知られている「フィリップス触媒」と称される固体物質であり、クロム化合物を無機酸化物に担持し、次いで焼成することにより得ることができる。このフィリップス触媒の例は、Journal of Catalysis, 7, 348 (1982)、ibid, 82, 98 (1983)、ibid, 83, 346 (1983)、Advanced in Catalysis, 38, 47 (1985)に報告されており、これらは本発明の参考になる。一般に、フィリップス触媒のクロムは少なくとも1部が6価の原子価を有する酸化物状態をとっている。

【0013】本発明においては、エチレンの重合触媒用途のクロム含有固体物質、即ち取扱いが容易で、しかも入手の容易な公知のフィリップス触媒を後記のイミド化合物およびアルキル金属化合物と組み合わせることにより、エチレンの重合ではなく、エチレンの三量化に活性な触媒になることは非常に興味深いと言える。また、クロム含有固体物質は反応溶媒に不溶であることから、触媒の分離除去が容易である等の利点もある。

【0014】本発明の無機酸化物としては、特に限定するものではないが、例えば、シリカ、アルミナ、チタニア、ジルコニア、マグネシア、酸化スズ、シリカアルミ

ナ、ゼオライト、粘土鉱物あるいはこれらの混合物等の無機酸化物、フッ化アルミナ等のハロゲン変性無機酸化物、又はアルミナフォスフェート、フォスフェートシリカ、アルミナをリン酸で処理し焼成したもの等の含リン無機化合物等が挙げられる。これらのうち触媒活性や入手の面から、シリカが好ましく用いられる。

【0015】また、クロム化合物としては、特に限定するものではないが、例えば、クロムのアルキル化物、アレーン錯体、アルコラート、β-ジケトナート塩、β-ケトエステル化物、アミド化物、ハロゲン化物、オキシハロゲン化物、カルボン酸塩、硝酸塩、硫酸塩、過塩素酸塩、カルボニル化物及び酸化物等が挙げられ、具体的には、クロム(III)トリス(η-アリル)、二クロム(II)テトラキス(η-アリル)、クロム(IV)テトラキス(トリメチルシリルメチル)、クロム(0)ビス(ベンゼン)、クロム(IV)テトラエトキシド、クロム(IV)テトラプロポキシド、クロム(IV)テトラブトキシド、クロム(III)トリス(アセチルアセトナート)、クロム(III)トリス(トリフルオロアセチルアセトナート)、クロム(III)トリス(ヘキサフルオロアセチルアセトナート)、クロム(III)トリス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5-ヘプタジオナート)、クロム(III)トリス(1, 3-ブタンジオナート)、クロム(III)トリス(2-メチル-1, 3-ブタンジオナート)、クロム(III)トリス(ベンゾイルアセトナート)、クロム(III)トリス(アセチルアセテート)、クロム(III)トリス(ジメチルアミド)、クロム(III)トリス(ジシクロヘキシルアミド)、フッ化第一クロム、フッ化第二クロム、塩化第一クロム、塩化第二クロム、臭化第一クロム、臭化第二クロム、ヨウ化第一クロム、ヨウ化第二クロム、塩化クロミル、クロム(III)トリス(アセテート)、クロム(III)トリス(プロピオネート)、クロム(III)トリス(ブチレート)、クロム(III)トリス(2-エチルヘキサノエート)、クロム(III)トリス(イソオクタネート)、クロム(III)トリス(オキシ-2-エチルヘキサノエート)、クロム(III)トリス(ネオペンタノエート)、クロム(III)トリス(ラウレート)、クロム(III)トリス(ステアレート)、クロム(III)トリス(オレエート)、クロム(II)ビス(オレエート)、クロム(III)トリス(ベンゾエート)、クロム(III)トリス(ナフテネート)、硝酸クロム、硫酸クロム、過塩素酸クロム、クロムヘキサカルボニル、三酸化クロム、重クロム酸カリウム、クロム酸アンモニウム、ジ-tert-ブチルクロメート等が挙げられる。これらのうち取扱い易さや経済性の面からクロムの酸化物や酢酸塩が好ましく用いられ、さらに好ましくは三酸化クロムまたは酢酸クロムが用いられる。また、前記クロム化合物はそれぞれ単独で使用し得るのみなら

ず、二種以上を混合して用いることも可能である。

【0016】クロム化合物を無機酸化物に担持するには、含浸法、イオン交換法、共沈法、沈着法、混練り法、昇華等の公知の方法で行えばよく、使用するクロム化合物や無機酸化物の種類によって適当な方法を用いればよい。担持するクロムの量は、無機酸化物に対するクロム原子の重量%で0.01~10重量%であり、好ましくは0.1~5重量%、さらに好ましくは0.3~3重量%である。

【0017】本発明においては、このようにして得られたクロム化合物を担持した無機酸化物を、さらに焼成して、本発明のクロム含有固体物質を得る。焼成時の雰囲気は、特に限定されるものではないが、例えば、酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム等のガス雰囲気であり、好ましくは酸素を含有する雰囲気中で、より好ましくは空気中である。酸素を含有する雰囲気中で焼成を行なうと、担持したクロム化合物が酸化物を形成しやすく、また酸化物の少なくとも一部が6価状態になりやすい。

【0018】焼成時の温度条件は、特に制限するものではないが、400~1000℃、好ましくは500~900℃で行なう。焼成温度が400℃未満の場合は、担持したクロム化合物が酸化物を形成しない、あるいは形成してもその酸化物の一部が6価状態に転化せず、エチレンの三量化触媒を構成する活性なクロム含有固体物質を得ることができない。一方、焼成温度が1000℃を越える場合にはクロム含有固体物質の調製に用いた無機酸化物が変質し、活性なクロム含有固体物質を得ることができず好ましくない。また、焼成時間は5分~100時間、好ましくは30分~10時間行なう。なお、焼成のすべての操作は水分を避けて行うことが望ましく、さらに流動状態で行なうのが好ましい。

【0019】このように調製した本発明のクロム含有固体物質は、担持したクロム化合物が酸化物を形成し、しかもそのクロムの酸化物の少なくとも一部が6価状態にあり、さらにクロムが無機酸化物と化学結合により固定化された構造をとっており、これは後記のエチレン三量化触媒の構成成分として重要な特徴である。

【0020】本発明においては、上記の如く調製されたクロム含有固体物質は、さらに所望に応じて還元雰囲気下で処理が行われる。還元雰囲気下での処理により後記のエチレン三量化触媒は触媒活性がさらに向上する等の効果が認められる。

【0021】ここで、還元雰囲気下での処理とは、クロム含有固体物質を還元性雰囲気中にさらすことを意味し、例えば、還元性ガスの存在下で、クロム含有固体物質を気相あるいは液相で処理することを言う。還元性ガスとしては、還元性をもっていれば特に限定するものではないが、例えば一酸化炭素、水素、およびエチレンやプロピレン等のオレフィン類が挙げられる。

【0022】還元雰囲気下での処理として、前記気相処

理においては、還元性ガス流通下での焼成処理が挙げられる。焼成処理条件は、特に制限するものではないが、温度は200~500℃、好ましくは250~450℃で、また時間は5分~100時間、好ましくは30分~10時間行なう。また、還元処理時の圧力は特に制限されない。焼成時は十分に乾燥した還元性のガスを用い、流動状態で行なうのが好ましい。


【0023】また、前記の液相処理においては、クロム含有固体物質を適当な有機溶媒に懸濁して、還元性ガス下で混合することにより行われる。この混合条件は、特に制限するものではないが、温度は0~300℃、好ましくは50~200℃で、また時間は5分~100時間、好ましくは30分~10時間行なう。また、還元処理時の圧力は特に制限されないが、通常、絶対圧で0~100kg/cm²であり、好ましくは0~70kg/cm²である。還元性ガスには、還元処理に不活性なガス、例えば窒素、アルゴン、ヘリウム等が含まれても何ら差し支えない。なお、還元雰囲気下での処理のすべての操作は、空気及び水分を避けて行うことが望ましい。これらの条件下で、クロム含有固体物質に含まれる6価状態のクロムの少なくとも一部はこれより低い原子価状態に還元され、前記効果を発現する。

【0024】ここで、後記のエチレンの三量化反応条件は、エチレンが存在することから還元雰囲気下にある。従って、エチレンの三量化触媒の一構成成分であるクロム含有固体物質は、実質的に還元性雰囲気中にさらされており、クロム含有固体物質に含まれる6価状態のクロムの少なくとも一部はこれより低い原子価状態に還元される。故に、必ずしも前記還元処理を行わなくとも高い触媒活性を示すことができる。

【0025】本発明において使用されるイミド化合物は、下記一般式(1)

【0026】

【化3】



【0027】(式中、dは1~4の整数である。Mは水素、又は周期律表第IA、IIA、IB、IIB、III、IV族の置換基含有又は無置換の金属元素を表す。R¹、R²はそれぞれ水素、炭素数1~10のアルキル基、ハロゲン原子、アリール基、又はR¹、R²が炭素-炭素結合により結合した環状置換基からなる群より選ばれた1種以上を表す)で示されるイミド化合物である。具体的には、マレイミド、1-クロロエテン-1, 2-ジカルボキシイミド、1-プロモエテン-1, 2-ジカルボキシイミド、1-フルオロエテン-1, 2-ジカルボキシイミド、1-トリフルオロメチルエテン

-1, 2-ジカルボキシイミド、1, 2-ジクロロエテン-1, 2-ジカルボキシイミド、シトラコニイミド、2-ブテン-2, 3-ジカルボキシイミド、1-シクロペンテン-1, 2-ジカルボキシイミド、3, 4, 5, 6-テトラヒドロフタルイミド、N-(メトキシカルボニル)マレイミド、N-(ヒドロキシ)マレイミド、N-(カルバモイル)マレイミド等のイミド類が挙げられる。

【0028】さらに、N-(トリメチルシリル)マレイミド、N-(トリメチルシリル)シトラコニイミド、N-(トリメチルシリル)-2-ブテン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(トリメチルシリル)-1-シクロペンテン-1, 2-ジカルボキシイミド、N-(トリメチルシリル)-3, 4, 5, 6-テトラヒドロフタルイミド、N-(トリエチルシリル)マレイミド、N-(トリ-n-プロピルシリル)マレイミド、N-(トリ-n-ブチルシリル)マレイミド、N-(トリ-n-ヘキシルシリル)マレイミド、N-(トリベンジルシリル)マレイミド、N-(n-ブチルジメチルシリル)マレイミド、N-(n-ブチルジメチルシリル)マレイミド、N-(ジメチルゼキシルシリル)マレイミド、N-(n-オクチルジメチルシリル)マレイミド、N-(n-オクタデシルジメチルシリル)マレイミド、N-(ベンジルジメチルシリル)マレイミド、N-(メチルジブチルシリル)マレイミド、N-(フェニルジメチルシリル)マレイミド、N-(p-メトキシフェニルジメチルシリル)マレイミド、N-(p-トルイルジメチルシリル)マレイミド、N-(トリフェニルシリル)マレイミド、N-(トリブチルチン)マレイミド、N-(トリオクチルチン)マレイミド、N-(ジイソブチルアルミニウム)マレイミド、N-(ジエチルアルミニウム)マレイミド、水銀マレイミド、銀マレイミド、カルシウムマレイミド、カリウムマレイミド、ナトリウムマレイミド、リチウムマレイミド等の金属イミド類が挙げられる。これらのうち触媒活性や入手の面からイミド類が好ましく用いられる。より好ましくはマレイミドが用いられる。また、前記イミド化合物はそれぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

【0029】ここで、金属イミドとは、イミドから誘導される金属イミド、あるいはこれらの混合物であり、具体的にはイミドとIA族、IIA族、IB族、IIB族、IIIB族及びIVB族から選択される金属との反応により得られるイミド化合物である。この金属イミド化合物の合成法は、特に限定するものではなく、公知の方法で合成できる。例えば、IA及びIIA族金属のイミド化合物は、リチウム、ブチルリチウム、ナトリウム、水素化ナトリウム、水素化カリウム、臭化メチルマグネシウム、塩化ブチルマグネシウム等のIA及びIIA族金属化合物とイミド化合物を反応させることで合成

できる。又、IB及びIIB族金属のイミド化合物は、硝酸銀、塩化銀、塩化水銀等のIB及びIIB族金属化合物とイミド化合物をアルカリの存在下で反応させることで合成できる。IIB及びIVB族金属のイミド化合物は、トリメチルシリルクロリド、トリブチルシリルクロリド、トリブチルチンクロリド、ジエチルアルミニウムクロリド等のIIB及びIVB族の金属塩化物とイミド化合物をアルカリの存在下で反応させたり、前記のIIB及びIVB族の金属塩化物とIA、IIA、IB、IIB族の金属イミド化合物を反応させたり、又、トリブチルチンヒドリド、トリイソブチルアルミニウムヒドリド等のIIB及びIVB族の金属ヒドリドとイミド化合物を反応させることで合成できる。具体的には、Polymer Journal, 24, 679 (1992)によれば、N-(トリアルキルシリル)マレイミドは、マレイミド又は銀マレイミドとトリアルキルシリルクロリドを3級アミン化合物存在下で反応させ、次いで蒸留または再結晶して合成される。また、Journal of Organic Chemistry, 39, 21 (1974)によれば、銀マレイミドは、マレイミドと硝酸銀をエタノール/ジメチルスルホキシド中で苛性ソーダ存在下で反応させて合成される。

【0030】イミド化合物の使用量は、クロム含有固体物質に含有されるクロム原子1モルに対して0.1~1,000モル当量であり、好ましくは0.5~500モル当量、より好ましくは1~300モル当量である。イミド化合物の使用量がクロム原子1モルに対して0.1モル当量未満の場合は三量化反応活性が十分得られず、多量のポリマーを副生する。一方、使用量がクロム化合物1モルに対して1,000モル当量を越える場合には触媒活性が低下する傾向にあり経済的に好ましくない。

【0031】本発明において使用されるアルキル金属化合物は、特に限定するものではないが、例えば、下記一般式(1)



(式中、pは $0 < p \leq 3$ の数であり、qは $0 \leq q < 3$ の数であって、しかも $p + q$ は1~3の数である。Mはリチウム、マグネシウム、亜鉛、ボロン又はアルミニウムを表し、Rは炭素数1~10のアルキル基より選ばれた1種以上を表し、Xは水素原子、アルコキシ基、アリアル基及びハロゲン原子からなる群より選ばれた1種以上を表す)で示される化合物、又はアルミノキサンが好適なものとして挙げられる。

【0032】上記一般式(2)において、炭素数1~10のアルキル基としては、特に限定するものではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、シクロヘキシル基、又はオクチル基等が挙げられる。アルコキシ基としては、特に限定するものではないが、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ブトキシ基、又

はフェノキシ基等が挙げられる。アリアル基としては、特に限定するものではないが、フェニル基等が挙げられる。ハロゲン原子としては、特に限定するものではないが、例えば、フッ素、塩素、臭素、又はヨウ素が挙げられる。

【0033】なお、上記一般式(2)において、MがAlで、pとqがそれぞれ1.5のとき、 $AlR_{1.5}X_{1.5}$ となる。このような化合物は、理論的には存在しないが、通常、慣用的に $Al_1R_3X_3$ のセスキ体として表現されており、これらの化合物も本発明に含まれる。

【0034】上記一般式(2)で示されるアルキル金属化合物としては、例えば、メチルリチウム、エチルリチウム、プロピルリチウム、n-ブチルリチウム、s-ブチルリチウム、t-ブチルリチウム、ジエチルマグネシウム、エチルブチルマグネシウム、エチルクロロマグネシウム、エチルプロモマグネシウム、ジメチル亜鉛、ジエチル亜鉛、ジブチル亜鉛、トリメチルボラン、トリエチルボラン、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリ-n-ヘキシルアルミニウム、トリ-n-オクチルアルミニウム、トリシクロヘキシルアルミニウム、ジメチルエチルアルミニウム、ジエチルアルミニウムヒドリド、ジイソブチルアルミニウムヒドリド、ジエチルアルミニウムエトキシド、ジエチルアルミニウムフェノキシド、ジシクロヘキシルフェニルアルミニウム、エチルアルミニウムエトキシクロリド、ジエチルアルミニウムクロリド、ジエチルアルミニウムブロミド、ジイソブチルアルミニウムクロリド、ジシクロヘキシルアルミニウムクロリド、メチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムセスキクロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムジクロリド、イソブチルアルミニウムジクロリド等が挙げられる。

【0035】本発明において使用されるアルミノキサンとは、前記のアルキルアルミニウム化合物と水とを一定範囲内の量比で反応させて得られる加水分解生成物である。アルキルアルミニウム化合物を加水分解する方法については、特に限定するものではなく、公知の方法で合成できる。例えば、(1)アルキルアルミニウム化合物そのまま、又は有機溶媒の希釈溶液に水を接触させる方法、(2)アルキルアルミニウム化合物と塩化マグネシウム・6水塩、硫酸鉄・7水塩、硫酸銅・5水塩等の金属塩の結晶水と反応させる方法、等が採られる。具体的には、前記特開昭62-265237号公報や特開昭62-148491号公報に開示されている。加水分解を行う際のアルキルアルミニウム化合物と水とのモル比は1:0.4~1:1.2、好ましくは1:0.5~1:1.0である。

【0036】これらのアルキル金属化合物のうち入手の容易さ及び活性の面からトリエチルアルミニウムやトリイソブチルアルミニウムが好ましく用いられる。これら

のアルキル金属化合物は単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

【0037】アルキル金属化合物の使用量は、クロム含有固体物質に含まれるクロム原子1モルに対して0.1~10,000モル当量であり、好ましくは3~3,000モル当量、より好ましくは10~2,000モル当量である。

【0038】本発明のエチレンの三量化触媒は、前記のクロム含有固体物質、イミド化合物およびアルキル金属化合物を原料として、溶媒中で接触させることにより調製できる。接触方法は特に制限されないが、例えば、三量化反応原料であるエチレンの存在下にクロム含有固体物質、イミド化合物およびアルキル金属化合物を接触させて触媒を調製し、接触と同時に三量化反応を開始する方法、またはクロム含有固体物質、イミド化合物およびアルキル金属化合物を前もって接触させて触媒を調製した後、エチレンと接触させて三量化反応を行う方法が採られる。具体的には、前者の場合は、(1)クロム含有固体物質、アルキル金属化合物、イミド化合物及びエチレンをそれぞれ同時に独立に反応系に導入する、(2)アルキル金属化合物を含む溶液にクロム含有固体物質、イミド化合物及びエチレンを導入する、(3)クロム含有固体物質、イミド化合物を含む懸濁液にアルキル金属化合物及びエチレンを導入する、(4)アルキル金属化合物及びイミド化合物を含む溶液にクロム含有固体物質及びエチレンを導入する、(5)クロム含有固体物質を含む懸濁液にアルキル金属化合物、イミド化合物及びエチレンを導入する、といった方法により触媒を調製することができる。又、後者の場合は、(1)クロム含有固体物質及びイミド化合物を含む懸濁液にアルキル金属化合物を導入する、(2)アルキル金属化合物及びイミド化合物を含む溶液にクロム含有固体物質を導入する、(3)アルキル金属化合物を含む溶液にクロム含有固体物質及びイミド化合物を導入する、(4)クロム含有固体物質を含む懸濁液にイミド化合物とアルキル金属化合物を導入する、という方法により触媒を調製することができる。なお、これらの原料の混合順序は特に制限はされない。

【0039】この触媒系を調製する際の、クロム含有固体物質の使用量は特に制限されないが、通常溶媒1リットルあたり、クロム含有固体物質に含まれるクロム原子に換算して0.001マイクロモル~100ミリモル、好ましくは0.01マイクロモル~10ミリモルの濃度で使用される。またここで用いられる溶媒としては、例えば、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、イソオクタン、ノナン、デカン、シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、シクロオクタン、デカリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン等の芳香族炭化水素類及び塩化メ

チレン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン等の塩素化炭化水素類が挙げられる。また反応生成物や副生成物、例えば、1-ヘキセン、デセン等のオレフィン類を溶媒として用いることもできる。これらの溶媒はそれぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。ここで、触媒調製時の触媒濃度をコントロールする目的で、必要に応じて濃縮や希釈しても差し支えない。

【0040】また、クロム含有固体物質、イミド化合物及びアルキル金属化合物を接触させる際の温度は-100～250℃、好ましくは0～200℃である。触媒系の調製時間は特に制限されず、0分～24時間、好ましくは0分～2時間である。なお、触媒調製のすべての操作は、空気と水分を避けて行なうことが望ましい。また、触媒調製原料及び溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0041】本発明によれば、上記の如く調製されたクロム含有固体物質、イミド化合物及びアルカリ金属化合物からなる触媒系に、更にハロゲン化合物を添加し、エチレンの三量触媒として供される。ハロゲン化合物の共存により触媒活性の向上やポリマーの副生を抑制する等の効果が認められる。

【0042】本発明において使用されるハロゲン化合物は、特に限定するものではないが、例えば、下記一般式(3)



(式中、iは0～4の整数であり、jは0～1の整数であり、またkは1～4の整数である。R'は水素又は炭素数1～20の炭化水素を表し、M'は周期律表第ⅠA、ⅠⅠA、ⅤⅠⅠⅠ、ⅠⅠB、ⅠⅠⅠB、ⅣB若しくはⅤB族の元素を表し、X'はハロゲン原子より選ばれた少なくとも1種以上を表す)で示される化合物が好適なものとして挙げられる。


【0043】一般式(3)のハロゲン化合物としては、例えば、塩素、臭素、ヨウ素、ブチルクロリド、アミルクロリド、ヘキシルクロリド、ヘプチルクロリド、オクチルクロリド、ノニルクロリド、デシルクロリド、ラウリルクロリド、メチルブロミド、プロピルブロミド、ブチルブロミド、アミルブロミド、ヘキシルブロミド、エチルヘキシルブロミド、ノニルブロミド、セチルブロミド、ジブロモメタン、ジクロロエタン、ジブロモエタン、ジクロロブテン、シクロヘキシルブロミド、クロロホルム、四塩化炭化水素、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、ブロモベンゼン、ジブロモベンゼン、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化セシウム、塩化マグネシウム、塩化亜鉛、臭化亜鉛、ヨウ化亜鉛、三塩化ホウ素、三臭化ホウ素、三塩化アルミニウム、三臭化アルミニウム、四塩化ケイ素、四塩化ゲルマニウム、四臭化ゲルマニウム、塩化第一スズ、塩化第二スズ、ヨウ化スズ、三塩化リン、五塩化リン、三塩化アンチモン、五塩化アン

チモン、三臭化アンチモン、三フッ化アンチモン、五フッ化アンチモン、ジメチルアルミニウムクロリド、ジメチルアルミニウムブロミド、ジメチルアルミニウムアイオダイド、ジエチルアルミニウムクロリド、ジエチルアルミニウムブロミド、ジエチルアルミニウムアイオダイド、エチルアルミニウムジクロリド、エチルアルミニウムジブロミド、エチルアルミニウムジアイオダイド、ジイソプロピルアルミニウムクロリド、ジイソプロチルアルミニウムクロリド、イソプロチルアルミニウムジクロリド、ジヘキシルアルミニウムクロリド、ジシクロヘキシルアルミニウムクロリド、ジオクチルアルミニウムクロリド、メチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムセスキクロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリド、トリメチルシリルクロリド、トリメチルシリルブロミド、ジメチルシリルジクロリド、メチルシリルトリクロリド、フェニルシリルトリクロリド、ジフェニルシリルジクロリド、メチルジクロシラン、トリブチルチンクロリド、ジブチルチンジクロリド、ブチルチントリクロリド、トリフェニルチンクロリド、ジフェニルチンジクロリド、フェニルチントリクロリドが挙げられる。これらのうち取扱い易さや経済性の面から塩素化合物が好ましく用いられ、より好ましくはジエチルアルミニウムクロリド、エチルアルミニウムジクロリド、塩化第二スズ、四塩化ゲルマニウム、五塩化アンチモンが用いられる。これらのハロゲン化合物は単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

【0044】ハロゲン化合物の添加時期は、クロム含有固体物質、イミド化合物およびアルキル金属化合物からなる触媒の調製時に添加してもよいし、またエチレンの三量反応系に直接添加してもよい。またこのハロゲン化合物の使用量は、クロム含有固体物質に含まれるクロム原子1モルに対して0.2～5.0モル当量であり、好ましくは0.5～2.0モル当量、より好ましくは1～1.0モル当量である。

【0045】本発明によれば、上記の如く調製されたクロム含有固体物質、イミド化合物およびアルキル金属化合物からなる触媒系に、更にルイス酸を添加し、エチレンの三量触媒として供される。ルイス酸の共存により触媒活性の向上の効果が認められる。

【0046】本発明において使用されるルイス酸は、特に限定するものではないが、例えば、下記一般式(4)



【0047】一般式(4)のルイス酸としては、例えば、トリス(2-フルオロフェニル)ボロン、トリス(3-フルオロフェニル)ボロン、トリス(4-フルオロフェニル)ボロン、トリス(2,4-ジフルオロフェ

ニル) ボロン、トリス(2, 5-ジフルオロフェニル) ボロン、トリス(2, 6-ジフルオロフェニル) ボロン、トリス(2, 4, 5-トリフルオロフェニル) ボロン、トリス(2, 4, 6-トリフルオロフェニル) ボロン、トリス(ペンタフルオロフェニル) ボロン、トリス[3, 5-ビス(トリフルオロメチル) フェニル] ボロン、ビス(ペンタフルオロフェニル) 亜鉛、トリス(ペンタフルオロフェニル) アルミニウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニル) ゲルマニウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニル) スズ、トリス(4-トリフルオロメチルフェニル) ボロン等が挙げられる。これらのうち入手の容易さおよび活性の面からトリス(ペンタフルオロフェニル) ボロンが好ましく用いられる。これらのルイス酸は単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。また、上記のハロゲン化合物と混合して用いることも可能である。

【0048】ルイス酸の添加時期は、クロム含有固体物質、イミド化合物およびアルキル金属化合物からなる触媒の調製時に添加してもよいし、またエチレンの三量化反応系に直接添加してもよい。またこのルイス酸の使用量は、クロム含有固体物質に含まれるクロム原子1モルに対して0.1~2,000モル当量であり、好ましくは0.5~1,500モル当量、より好ましくは1~1,000モル当量である。ルイス酸の使用量がクロム原子1モルに対して0.1モル当量未満の場合はエチレンの三量化活性が十分得られない。一方、使用量がクロム原子1モルに対して2,000モル当量を超える場合には触媒活性が増加せず経済的に好ましくない。

【0049】このようにして調製されたエチレンの三量化触媒を用いてエチレンの三量化反応を行なう。本発明においてクロム含有固体物質の使用量は特に制限されないが、通常、前記溶媒で懸濁し、三量化反応液1リットルあたり、クロム含有固体物質に含まれるクロム原子で換算して0.001マイクロモル~100ミリモル、好ましくは0.01マイクロモル~10ミリモルの濃度で使用される。これより小さい触媒濃度では十分な活性が得られず、逆にこれより大きい触媒濃度では、触媒活性が増加せず経済的でない。

【0050】本発明におけるエチレンの三量化反応の温度は、-100~250℃であるが、好ましくは0~200℃である。反応圧力は、絶対圧で0~3,000kg/cm²であり、好ましくは0~300kg/cm²である。また、反応時間は温度や圧力に左右され、一概に決めることはできないが、通常、5分~6時間である。また、エチレンは、前記の圧力を保つように連続的に供給してもよいし、反応開始時に前記圧力で封入して反応させてもよい。原料ガスであるエチレンには、反応に不活性なガス、例えば窒素、アルゴン、ヘリウム等が含まれても何ら差し支えない。なお、三量化反応のすべての操作は、空気と水分を避けて行うことが望ましい。ま

た、エチレンは十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0051】本反応は、回分式、半連続式、連続式のいずれでも実施できる。三量化反応終了後、未反応エチレンが分離され、次いで反応液に例えば、水、アルコール、水酸化ナトリウム水溶液等の失活剤を添加して反応を停止させる。失活したクロム含有固体成分は公知の分離方法、例えば遠心分離等で除去した後、生成した1-ヘキセンは、公知の抽出法や蒸留法により反応液より分離される。また、副生するポリマーは、反応液出口で公知の遠心分離法や1-ヘキセンの蒸留分離の際の残渣として分離除去される。

【0052】

【実施例】以下に、本発明を実施例を用いて更に詳細に説明するが、これらの実施例は本発明の概要を示すもので、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

実施例1

100mlのガラスフラスコに、シリカ(表面積300m²/g、細孔容積1.6ml、300℃で5時間焼成)20gを入れ、酢酸クロム水溶液をシリカに対して、クロム原子の重量が1.0重量%になるように加え、室温下で1時間攪拌混合した。この懸濁液を蒸発乾燥して、酢酸クロムを含浸担持した固体物質を得た(以下、この固体物質をCr-1と称する)。

【0053】この固体物質5gを石英管に詰め、800℃で5時間、空気流通下で焼成処理してクロム含有固体物質を得た(以下、この固体物質をCr-2と称する)。この固体物質に含まれる有機物の定量分析をCHN分析計により行ったが、有機物は含まなかった。

【0054】温度計、触媒フィード管および攪拌装置を備えた内容積1Lのステンレス製耐圧反応容器を120℃で加熱真空乾燥したのち窒素ガスで十分置換した。前記のクロム含有固体物質(Cr-2)を50mg、さらにマレイミド9.7mgと乾燥したシクロヘキサン350mlを反応容器胴側に仕込んだ。一方、触媒フィード管に112mmφ1/Lのトリイソブチルアルミニウム/シクロヘキサン溶液5.4mlと乾燥したシクロヘキサン62mlを仕込んだ。

【0055】反応容器を120℃に保持したまま、攪拌速度を1,000rpmに調整後、触媒フィード管にエチレンを導入し、エチレン圧によりトリイソブチルアルミニウム/シクロヘキサン溶液を反応容器胴側に導入し、エチレンの三量化を開始した。反応容器内の絶対圧力を40kg/cm²となるようにエチレンガスを吹き込み、以後、前記圧力を維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。30分後、反応容器中に水酸化ナトリウム水溶液を窒素で圧入することによって触媒を失活させて反応を停止した。

【0056】反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧し

た。反応液および回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。また、反応液に含まれる固体分をろ紙を用いてろ別し、これを風乾後、減圧下で乾燥(1mmHg、100℃)してその重量を測定した。結果を表1に示す。

【0057】実施例2

112mmol/Lのトリイソブチルアルミニウム/シクロヘキサン溶液を7.0mlに代え、また20mmol/Lの四塩化ゲルマニウム/シクロヘキサン溶液1.

0mlを触媒フィード管にさらに加えたこと以外、実施例1と同様にして反応を行なった。結果を表1に示す。

【0058】比較例1

エチレンの三量化反応において、マレイミドを用いなかったこと以外、実施例1と同様にして反応を行なった。結果を表1に示す。

【0059】

【表1】

		実施例1	実施例2	比較例1
触媒系				
Cr原料		Cr-2	Cr-2	Cr-2
Cr金属換算	mg	50	50	50
イミド化合物	μmol	9.6	9.6	9.6
アルキル金属化合物	μmol	100	100	—
ハロゲン化合物	μmol	i-Bu ₃ Al	i-Bu ₃ Al	i-Bu ₃ Al
		600	780	600
		—	GeCl ₄	—
		—	20	—
反応条件				
反応温度	℃	120	120	120
エチレン圧	kg/cm ²	40	40	40
反応時間	分	30	30	30
結果				
触媒活性	kg-1-ヘキセン/g-Cr-時間	7.2	11.8	<0.1
液体	wt%	71.3	78.4	0.8
固体(PE)	wt%	28.7	21.6	99.2
液体中の生成物分布				
	C4	3.8	0.2	0.0
	C6	70.1	73.9	1.7
	C8	7.7	7.9	0.0
	C10	7.0	6.4	2.2
	C12+	11.4	11.8	96.1
C6純度	wt%	89.1	91.2	>99.9

(注) C4 ; ブテン、C6 ; ヘキセン、C8 ; オクテン、C10 ; デセン、
C12+ ; ドデセン以上的高级オレフィン、
PE ; ポリエチレン、C6純度 = (1-ヘキセン/全ヘキセン) × 100

【0060】

【発明の効果】本発明者によれば、クロム化合物を無機酸化物に担持し、次いで焼成して得られるクロム含有固体物質であって、担持したクロム化合物が酸化物を形成し、しかもそのクロムの酸化物の少なくとも一部が6価

状態にあることを特徴とするクロム含有固体物質とイミド化合物およびアルキル金属化合物からなる触媒を用いてエチレンの三量化反応を行うと非常に高い活性で三量化反応を行うことができると共に、反応終了後、使用した触媒のクロム成分の除去を容易に行うことができる。